

Dünnflüssiger Voranstrich auf Basis einer Bitumen-Emulsion

Anwendung:

DOBAU®- Voranstrich E ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe, wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz.

DOBAU®- Voranstrich E dient als Grundierung für DOBAU®- 1K und DOBAU®- 2K sowie für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge.

Merkmale:

DOBAU®- Voranstrich E zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- verarbeitungsfertig eingestellt
- auch auf feuchtem Untergrund gut verarbeitbar
- lösemittelfrei, daher umweltfreundlich
- gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
- zur Verarbeitung in Innenräumen geeignet
- resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u. a.
- schnellabbindend, wirkt porenschließend und staubbindend, besonders beim Auftragen durch Bürsten

Verarbeitungshinweise:

Untergrund und Ausführung:

Der zu beschichtende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung ist der Voranstrich durch Aufrühren vollständig zu homogenisieren. Das Auftragen kann durch Streichen oder Spritzen erfolgen. Zur leichteren abschließenden Reinigung der Arbeitsgeräte sind diese vor Gebrauch anzufeuchten und unmittelbar danach mit Wasser zu reinigen.

Witterung:

Bei der Verarbeitung muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5 °C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern.

Theoretischer Materialverbrauch:

ca. 0,2 - 0,3 kg/m², je nach Untergrund

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde lassen sich aufbewahren, indem das Gebinde gut verschlossen wird. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung sind zu vermeiden.

Lieferform: Kunststoffkanister: 30 kg

Reinigungsmittel:

Im frischen Zustand: Wasser
Im abge bundenen Zustand: Handelsübliche Lösemittel oder Benzin; bei Hautkontakt Handwaschpaste.

Technische Daten:

Bindemittelart:	Bitumen
Beschaffenheit:	dünnflüssig
Massenanteil an Festkörper (DIN 53 215):	ca. 35 %
Erweichungspunkt des Festkörpers (DIN 52 011):	ca. 55 °C
Dichte (DIN 52 004):	ca. 1,00 g/cm ³

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.febtag.ch finden.